

BUILDING TRUST



Sikafloor® Garage TARTÓS VÉDŐBEVONAT AZ ÖN PADLÓJÁRA



Sikafloor® Garage

Kétkomponensű, vizes bázisú, színes epoxigyanta bevonat normál és középnehéz mechanikai és vegyi igénybevételhez garázsokban, mosókonyhákban és nedves helyiségekben, pincékben, alagsorokban, tárolókban.

Az alábbi felületekre feldolgozható:

- beton, cementesztrich
- epoxi gyanta bevonatok

Előnyös tulajdonságok:

- könnyen tisztítható
- pormentes
- színes
- esztétikus
- tartós
- ellenálló



Színválaszték:



1. Törtfehér, RAL 9002
2. Kavicsszürke, RAL 7032
3. Halványzöld, RAL 6021
4. Oxid vörös, RAL 3009

FELDOLGOZÁST KÖVETŐ IGÉNYBEVÉTEL

Hőmérséklet	Gyalogosan	Könnyű közlekedés	Teljes terhelés
+10°C	kb. 48 óra	kb. 5 nap	kb. 10 nap
+20°C	kb. 20 óra	kb. 3 nap	kb. 7 nap
+30°C	kb. 10 óra	kb. 2 nap	kb. 5 nap

Megjegyzés: A fenti időtartamok a környezeti körülményektől függően változhatnak.

RENDSZERFELÉPÍTÉS / ANYAGSZÜKSÉGLET

Sima vagy texturált bevonat:

Alapozás: 1 x Sikafloor® Garage + 5 tömeg% víz / 0,2 - 0,3 kg/m²

Sima fedőbevonat: 1-2 x Sikafloor® Garage / 0,2 - 0,3 kg/m²

Texturált fedőbevonat: 1-2 x Sikafloor® Garage + 2 tömeg% Extender T

Érdesített bevonat:

Alapozás: 1 x Sikafloor®-156, beszórva 0,3 - 0,8 mm,

tüzszáritott kvarchomokkal

2 x Sikafloor® Garage

VÁRAKOZÁSI IDŐK / ÁTDOLGOZHATÓSÁG

A Sikafloor® Garage feldolgozása Sikafloor® Garage bevonatra:

Alapfelület hőmérséklete	Minimum	Maximum
+10°C	48 óra	7 nap
+20°C	2 óra	6 nap
+30°C	10 óra	3 nap

A megadott időkre hatással lehetnek a megváltozó környezeti körülmények, különösen a hőmérséklet és a relatív páratartalom. Ha a levegő páratartalma $\geq 75\%$, akkor a várakozási idő legalább 24 órával megnő.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS FELDOLGOZÁS



Nedvességtartalom és nyomószilárdság mérése*



Érdesítés, laza részek eltávolítása, tisztítás



Portalanítás ipari porszívóval



Anyagkeverés



1 x alapozóréteg



1-2 x fedőréteg

*a bevonatrendszer száraz, szilárd, hordképes és portmentes alapfelületen alkalmazható

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket.



FOGD ÉS VIDD

Az Ön képviselője:



Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket.

SIKA HUNGÁRIA KFT

Padlóbevonatok

H-1117 Budapest

Prielle Kornélia utca 6.

Magyarország

Telefon

+36 1 371 2020

Fax

+36 1 371 2022

www.sika.hu

BUILDING TRUST

