

## TERMÉK ADATLAP

## Sikagard®-850 Activator

Alapozó a Sikagard®-850 Clear termékhez, bevonatos ásványi alapfelületek és fa esetén

## TERMÉKLEÍRÁS

A Sikagard®-850 Activator egykomponensű, felhasználásra kész alapozó a Sikagard®-850 Clear anti-graffiti bevonat alá, bevonatos ásványi alapfelületek és fa esetén a feldolgozás és a tapadás javításához. Ez a termék a Sikagard anti-graffiti rendszer része.

## FELHASZNÁLÁS

- A Sikagard®-850 anti-graffiti bevonatrendszer alapozójaként bevonatos ásványi alapfelületekre vagy fára

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Felhasználásra kész - nincs szükség hígításra a helyszínen
- Tapadást javító alapozó
- Kifejezetten a Sikagard®-850 Clear-rel való használatra
- Toluoltól és egyéb aromás oldószerektől mentes

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	0,8 kg-os flakon 4 kg-os tartály További csomagolási egységekért ld. az aktuális árjegyzéket.
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 9 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.
Megjelenés / Szín	Átlátszó, sárgás folyadék
Sűrűség	kb. 0,76 g/cm <sup>3</sup> (+23°C-on)
Viszkozitás	kb. 1,1 mm <sup>2</sup> /s

## RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	Rendszer része	Termék
	Alapozó bevonat nélküli ásványi alapfelületekre	Sikagard®-850 Primer
	Alapozó bevonatos ásványi alapfelületekre vagy fára	Sikagard®-850 Activator
	Fedőbevonat	Sikagard®-850 Clear

## TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-850 Activator  
Április 2022, Version 02.01  
020303060010000015

# FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	Útmutatóként: kb. 50 - 100 g/m <sup>2</sup>
Levegő környezeti hőmérséklete	+8°C és +35°C között
Relatív páratartalom	≤ 80 %
Harmatpont	Az alapfelületi és a környezeti hőmérséklet legalább 3°C-kal harmatpont felett legyen.
Száradási idő	Környezeti hőmérsékleten és 40%-os relatív páratartalom esetén 1 - 2 óra száradási idő szükséges az egyenletes filmréteg képződéséhez. A magasabb páratartalom megnöveli a száradási időt. Az alapozó feldolgozása után 5 órán belül dolgozza fel a Sikagard®-850 Clear bevonatot.

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

## FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

### ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

Alkalmas alapfelületek:

- Bevonattal ellátott beton, falazat, cementbázisú vakolat vagy fa
- Érdes felületi profillal rendelkező alapfelületek esetén nehéz egyenletes rétegvastagságot képezni. Ez csökkent védelemhez és tisztíthatósághoz vezethet, ezért a bevonat feldolgozás előtt ajánlott kiegyenlíteni vagy elsimítani a felületet.
- A meglévő bevonatok Sikagard®-850 Activator alapozóval és Sikagard®-850 Clear fedőbevonattal való kompatibilitását előzetesen ellenőrizni kell.
- Az alapfelület legyen tiszta, száraz, jól tapadó, szennyeződéstől, olajtól, zsírtól és laza, málló részek-től mentes, melyek csökkenthetik a bevonat tapadását.
  - A nagyon sima felületeket enyhén érdesíteni kell csi-szolással.
  - Az alapfelületet könnyű előkészítő berendezésekkel, gőztisztítással vagy alacsony nyomású vízzel készítse elő.

## FELHASZNÁLÁS

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.

**Fontos:** Érdes alapfelületre ecsettel dolgozza fel az alapozót, hogy az egész felületet bevonja, a mélyedéseket is beleértve.

A felületen képződő légbuborékok elkerülése érdekében ne kezelje durván az ecsetet, vagy hengerelje át a felületet.

Egyenletesen dolgozza fel a Sikagard®-850 Activator alapozót az előkészített bevonatra ecset, gyapjú henger vagy airless szóróberendezés segítségével, az előírt mennyiségben.

### ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítson meg minden eszközt és berendezést lakkbenzinnel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

### TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-850 Activator  
Április 2022, Version 02.01  
020303060010000015

# JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

## Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy  
Rozália Park 5-7.  
Tel: +36 1 371 2020  
Fax: +36 1 371 2022  
info@hu.sika.com  
<https://hun.sika.com>



## TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-850 Activator  
Április 2022, Version 02.01  
020303060010000015

Sikagard-850Activator-hu-HU-(04-2022)-2-1.pdf

