

TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-850 Primer

Alapozó a Sikagard®-850 Clear termékhez, bevonat nélküli ásványi alapfelületek esetén

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikagard®-850 Primer egykomponensű, felhasználásra kész alapozó a Sikagard®-850 Clear anti-graffiti bevonat alá, bevonat nélküli ásványi alapfelületek esetén a feldolgozás és a tapadás javításához. Ez a termék a Sikagard anti-graffiti rendszer része.

FELHASZNÁLÁS

- A Sikagard®-850 anti-graffiti bevonatrendszer alapozójaként bevonat nélküli ásványi alapfelületekre

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Alacsony viszkozitás
- Felhasználásra kész - nincs szükség hígításra a helyszínen
- Tapadást javító alapozó
- Kifejezetten a Sikagard®-850 Clear-rel való használatra
- Feldolgozás ecsettel, hengerrel vagy airless szórószal

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- CE jelölés és Teljesítmény Nyilatkozat (TNY szám: 50264739) az MSZ EN 1504-2:2004 szabvány alapján: Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására - A beton felületvédelmi rendszerei - Bevonat

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	0,8 kg-os flakon 4 kg-os tartály További csomagolási egységekről ld. az aktuális árjegyzéket.
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.
Megjelenés / Szín	Átlátszó, viszkózus folyadék
Sűrűség	kb. 0,87 g/cm ³
Lobbanáspont	+35 °C
Viszkozitás	kb. 110 mPa·s (+20°C-on) kb. 90 mPa·s (+40°C-on)

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	Rendszer része	Termék
	Alapozó bevonat nélküli ásványi alapfelületekre	Sikagard®-850 Primer
	Alapozó bevonatos ásványi alapfelületekre vagy fára	Sikagard®-850 Activator
	Fedőbevonat	Sikagard®-850 Clear

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	Az anyagszükséglet függ az alapfelület porozításától, útmutatóként: kb. 75 g/m ² - 125 g/m ²
Levegő környezeti hőmérséklete	+8°C és +35°C között
Relatív páratartalom	≤ 80 %
Harmatpont	Az alapfelületi és a környezeti hőmérséklet legalább 3°C-kal harmatpont felett legyen.
Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	<ul style="list-style-type: none">Időjárási körülményektől függően általában 2 - 3 óraVárjon, míg a felület tapadásmentes lesz

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

- Ne dolgozza fel a terméket aeroszolos módszerrel. Az így feldolgozott Sikagard®-850 Primer alapozó aeroszol gőzcseppeket bocsát ki a levegőbe, melyek belélegzése rendkívül súlyos egészségügyi kockázatot jelent a felhasználó számára.
- Felbontás után a tartályban maradó, levegőnek kitett termék tovább keményedik és besűrűsödik, mely az anyag felületén bőrösödést és a viszkozitás növekedését okozza. Ezért felbontás után ajánlott a tartály teljes tartalmát egyszerre felhasználni.
- A termék a tartály felbontása után pár nappal is még használható a képződött bőrréteg eltávolítása után.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.

Fontos: Érdes alapfelületre ecsettel dolgozza fel az alapozót, hogy az egész felületet bevonja, a mélyedéseket is beleértve.

A felületen képződő légbuborékok elkerülése érdekében ne kezelje durván az ecsetet, vagy hengerelje át a felületet.

Egyenletesen dolgozza fel a Sikagard®-850 Primer alapozót az előkészített bevonatra ecset vagy hosszúszőrű henger segítségével, az előírt mennyiségben.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítson meg minden eszközt és berendezést lakkbenzinnel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-850 Primer
Április 2022, Version 04.01
020303080040000004

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-850 Primer
Április 2022, Version 04.01
020303080040000004

Sikagard-850Primer-hu-HU-(04-2022)-4-1.pdf