

**Termék Adatlap**  
Kiadás dátuma: 2010/05/20  
Verziószám: 04  
Sika® Separol® W-320

# Sika® Separol® W-320

**Termékleírás** A Sika® Separol® W-320 egy felhasználásra kész, oldószermentes, finomított ásványi olaj bázisú formaleválasztó emulzió.

**Alkalmazási terület** A Sika® Separol® W-320 alkalmazását az építés helyszínén vagy előregyártó üzemekben javasoljuk az alábbi felhasználási célokra:

- Sima és nem nedvszívó zsaluzatokhoz
- Enyhén nedvszívó zsaluzatokhoz
- Melegített zsaluzatokhoz 70 °C-ig

A Sika® Separol® W-320 ezen kívül strukturált zsaluzatokhoz is alkalmazható.

**Termék előnyök** A Sika® Separol® W-320 formaleválasztó az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

- Viskozitása kicsi
- A leválasztó film jól tapad függőleges zsaluzatokon
- Felszórás után önterülő
- Erősen csökkenti a pórusokat
- Nem keletkeznek éghető gőzök
- Nem gyantásodik
- Csekély mértékű por tapad a zsaluzatra
- Használata egyszerű

A Sika® Separol® W-320 formaleválasztó tulajdonságai lehetővé teszik:

- A zsaluzat könnyű és maradékmentes leválasztását a betonfelületről
- Az optikailag kifogástalan betonfelület elérését
- A károsodásmentes felületi betonminőséget
- A zsaluzat korróziótól való védelmét és gátolják annak idő előtti öregedését

## Termék adatok

**Szín és halmazállapot** Tejszerű, fehér folyadék

**Kiszerezés** 27 literes kanna, 180 literes hordó és 1000 literes konténer

## Tárolás

**Tárolási feltételek / eltarthatóság** Felbontatlan, eredeti csomagolásban legalább 6 hónapig eltartható. Közvetlen napfénytől, fagytól és szennyeződéstől óvjuk. A felbontott edényt visszazárva tároljuk.

## Műszaki adatok

**Hatóanyag** Finomított ásványi olaj vizes emulziója

**Sűrűség** 0,97 kg/dm<sup>3</sup>

**Bedolgozási hőmérséklet** +5 °C - +50 °C



## Rendszer információ

<b>Kiadósság</b>	A Sika® Separol® W-320 a felhordás módjától és az alkalmazott zsaluzattól függően igen gazdaságos felhasználást tesz lehetővé. A Sika® Separol® W-320 formaleválasztóból 1 kg elegendő: Kb. 140 m <sup>2</sup> nem nedvszívó zsaluzatra (pl. acél és műanyag zsaluzat)
------------------	--

## Felhasználási utasítás

<b>Felhasználási eljárás / eszközök</b>	A formaleválasztót felhasználás előtt alaposan keverjük fel. A Sika® Separol® W-320 használatra kész. Nem szabad hígítani vagy más termékkel összekeverni! A kezelendő zsalufelületnek tisztának és száraznak kell lennie. A rozsda- és betonmaradványokat el kell távolítani. A Sika® Separol® W-320 anyagot vékonyan, de megfelelő fedettséggel, egyenletesen kell felhordani, 3-6 bar üzemi nyomáson (a felhordás után fehér, pontszerű a megjelenése). A felhordáshoz ajánljuk a Sika® HDS nagynyomású szóróberendezést, amelyet speciális, formaleválasztókhöz alkalmazható szórófejjel ellátva szállítunk. A felhordás után kb. 20 perc (20 °C-on) száradási időt kell biztosítani. A formaleválasztó felhalmozódását kerülni, száradás után a felületen maradó anyagfelesleget ronggyal vagy gumilappal célszerű eltávolítani. A frissen felhordott formaleválasztó filmet az első órákban védjük meg az esőtől. Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.
---	--

## Biztonsági előírások

<b>Fontos biztonsági tudnivalók</b>	Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.
-------------------------------------	---

## Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.



### Sika Hungária Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371-2022

info@hu.sika.com www.sika.hu

**MINŐSÉGÜGYI  
RENDSZERÜNK**

önkéntesen tanúsítva  
rendszeres felügyelettel  
ISO 9002 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI  
RENDSZERÜNK**

önkéntesen tanúsítva  
rendszeres felügyelettel  
ISO 14001 szerint

