

# TERMÉK ADATLAP

## Sika® Primer-21 W

Vizes bázisú epoxigyanta alapozó cementes és gipszes alapfelületekre

### TERMÉKLEÍRÁS

A vizes bázisú, töltőanyagot és speciális adalékanyagokat tartalmazó, epoxigyanta bázisú vizes diszperziós Sika® Primer-21 W alapozóként vagy tapadóhídként alkalmazható különféle típusú alapfelületekre.

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Nedvszívó és kissé nedvszívó alapfelületekre, mint pl. beton, cementesztrich, gipsz, gipszkarton, anhidrit, fa és faforgács mielőtt feldolgozzuk a ragasztót, a simítóanyagot vagy a cementes aljzatkiegyenlítőt.
- Az MSZ EN 12004 szabvány szerint C2 besorolású ragasztók ill. egyéb simítóanyagok nem nedvszívó alapfelületekre történő feldolgozása előtt, mint pl. kerámialap (mázás, csiszolt stb.), epoxibevonat, kő, PVC, linóleum stb.

### TERMÉKADATOK

#### MEGJELENÉS / SZÍN

Világoskék folyadék

#### CSOMAGOLÁS

2 kg-os flakon, 5 kg-os kanna

#### TÁROLÁS

#### TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG

Felbontatlan, sértetlen eredeti csomagolásban, száraz és hűvös helyen tárolva 6 hónapig eltartható.

#### MŰSZAKI ADATOK

#### VEGYI ALAPANYAG

Vizes bázisú epoxigyanta

#### SŰRŰSÉG

Kb. 1,1 kg/dm<sup>3</sup>

#### PH-ÉRTÉK

7,5-8

#### TŰZVESZÉLYESSÉG

Nem tűzveszélyes

---

**FELDOLGOZÁS****ANYAGSZÜKSÉGLET / ADAGOLÁS**

100-150 g/m<sup>2</sup> az alapfelület nedvszívó képességétől függően

**ALAPFELÜLET MINŐSÉGE**

A Sika® Primer-21 W alkalmazható nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületeken, mint pl. kerámialap, fa, gipszkarton, PVC, linóleum, cement bázisú alapfelületek, gipszes és anhidrit kötőanyagú alapfelületek, gipszlapok. A maradék nedvességtartalom az említett gipszes alapfelület esetén kevesebb legyen, mint 0,5%, az alapozó feldolgozása előtt.

**ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS/ALAPOZÁS**

A Sika® Primer -21 W régi gyanta bevonatokon történő feldolgozása előtt alapos zsírtalanítás vagy szemcseszórás szükséges.

---

**FELDOLGOZÁSI FELTÉTELEK / KORLÁTOZÁSOK****ALAPFELÜLET HŐMÉRSÉKLETE**

Min. +5 °C / max. +35 °C

**KÖRNYEZET HŐMÉRSÉKLETE**

Min. +5 °C / max. +35 °C

---

**ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS****ALKALMAZÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK**

Felhasználás előtt alaposan rázzuk fel a terméket.

A Sika® Primer-21 W ecsettel, lapos ecsettel vagy hengerrel dolgozandó fel egy rétegben, teljes fedéssel. A még nem fedett területek jól észrevehetőek a termék világoskék színe alapján. Erősen nedvszívó alapfelületek esetén a Sika® Primer-21 W vízzel 1:1 arányban hígítható.

**VÁRAKOZÁSI IDŐ A RÁ KERÜLŐ RÉTEG ELŐTT**

Kb. 1 - 3 óra; átlagosan 2 óra. Legfeljebb 24 óra.

A feldolgozott réteg tapadásmentes legyen, mielőtt a rá kerülő réteget feldolgozzuk.

**ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA**

Használat után azonnal az összes eszközt és berendezést vízzel tisztítsunk meg. A kikeményedett / kikötött anyagot csak mechanikusan lehet eltávolítani.

---

**MEGJEGYZÉSEK A FELDOLGOZÁSHOZ, KORLÁTOZÁSOK**

*Ne használjuk az alábbi esetekben:*

- Fém, pórusbeton alapfelületekre
- Alapfelületek nedvességének csökkentésére
- +5 °C alatti és +35 °C feletti hőmérsékletek esetén
- Kültérben

Csak teljesen száraz alapfelületeken alkalmazható.

Nem használható cementkötésű alapfelületek szilárdságának növelésére.

---

**MEGJEGYZÉS**

A feltüntetett értékek laboratóriumi körülmények között (23 °C és 50% relatív páratartalom) mellett értendők.

Magasabb hőmérséklet csökkenti a feltüntetett időt, míg az alacsonyabb ezzel ellentétben növeli azokat.

---

**MÉRÉSI ÉRTÉKEK**

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet

---

---

**BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

---

**JOGI TUDNIVALÓK**

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

---

**Sika Hungária Kft.**

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371 -2022

info@hu.sika.com      www.sika.hu

**Termék Adatlap**

Sika® Primer-21 W

2014.01.21.