

## TERMÉK ADATLAP

## Sikafloor®-02 Primer

AKRILÁT PADLÓ ALAPOZÓ ALJZATKIEGYENLÍTŐKHOZ ÉS CSEMPERAGASZTÓKHOZ

## TERMÉKLEÍRÁS

Sikafloor®-02 Primer egykomponensű, akrilát műgyanta, mely alkalmas nem nedvszívó alapfelületek alapozásához, a cementbázisú aljzatkiegyenlítő és csemperagasztók feldolgozása előtt.

## FELHASZNÁLÁS

Alapozóként alkalmas:

- Tapadás javításra sima, ép, nem nedvszívó alapfelületen
- Kizárólag beltéri használatra

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Egykomponensű
- Optimális tapadást biztosít nem nedvszívó alapfelületen
- Kis anyagszükséglet / nagy fedőképesség
- Padlófűtés esetén is alkalmazható
- Rövid várakozási idő
- Nagyon alacsony károsanyag kibocsátás
- Hengerrel könnyen feldolgozható
- Felhasználásra kész
- Oldószermentes a TRGS 610 szerint

## KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK

- IBU Környezetvédelmi Terméknyilatkozat (EPD)
- VOC kibocsátási osztályozás GEV-Emicode EC1<sup>PLUS</sup>, engedély száma 6159/24.02.97

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

|                     |                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vegy alapanyag      | Speciális akrilát diszperzió adalékanyaggal                                                                                                  |
| Csomagolás          | 5 és 12 kg-os kanna<br>További kiserelésekről aktuális árjegyzékünkben tájékozódjon.                                                         |
| Megjelenés / Szín   | Kék folyadék                                                                                                                                 |
| Eltarthatóság       | A gyártástól számított 12 hónapig                                                                                                            |
| Tárolási feltételek | A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Lásd a csomagolást. |
| Sűrűség             | 1,3 kg/l                                                                                                                                     |

## TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-02 Primer

Április 2020, Version 04.01

020815120010000043

# FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

| <b>Alapfelületek</b>                                                                             | Kompatibilis, nem nedvszívó alapfelületek: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Beton</li><li>▪ Cementesztrich</li><li>▪ Alapfelület régi, vízálló ragasztómaradvánnyal</li><li>▪ Kerámia lapok</li><li>▪ Természetes kövek</li><li>▪ Terrazzo (epoxi vagy cementbázisú)</li><li>▪ Ásványi alapú magnezit esztrich</li><li>▪ Fémek</li><li>▪ Epoxi és vízbázisú poliuretán alapfelületek</li><li>▪ Teljes felületen tapadó, rugalmas padlóbevonatok (kivéve poliolefin bevonatok)</li><li>▪ Öntött aszfalt esztrich IC 10 és IC 15 az MSZ EN 13 813 szabvány szerint</li><li>▪ Egyéb alapfelület esetén forduljon a Sika Műszaki Szaktanácsadóhoz</li></ul> |                    |                       |                                                                                                  |             |                                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| <b>Anyagfelhasználás</b>                                                                         | kb. 125 g/m <sup>2</sup><br>Ez az érték elméleti, nem veszi figyelembe a felület porozitásától, kialakításától, egyenetlenségéből vagy a hulladékból származó többlet anyag-szükségletet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |                                                                                                  |             |                                 |           |
| <b>Levegő környezeti hőmérséklete</b>                                                            | +5 °C és +30 °C között                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |                                                                                                  |             |                                 |           |
| <b>Alapfelület hőmérséklete</b>                                                                  | +5 °C és +30 °C között                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |                                                                                                  |             |                                 |           |
| <b>Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)</b>                                    | Aljzatkiegyenlítő és csemperagasztó felhordása előtt a Sikafloor®-02 Primer alapozóra: <table><thead><tr><th><b>Alapfelület</b></th><th><b>Várakozási idő</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Nem nedvszívó alapfelületek (ld. Alapfelületek bekezdés), kivéve ásványi alapú magnezit esztrich</td><td>kb. 1,5 óra</td></tr><tr><td>Ásványi alapú magnezit esztrich</td><td>kb. 4 óra</td></tr></tbody></table> <p>A fent megadott időértékek közelítő jellegűek, a változó környezeti feltételek befolyásolhatják, különösen a hőmérséklet és a relatív páratartalom. Olvassa el az aljzatkiegyenlítő, illetve a csemperagasztó Termék Adatlapját.</p>        | <b>Alapfelület</b> | <b>Várakozási idő</b> | Nem nedvszívó alapfelületek (ld. Alapfelületek bekezdés), kivéve ásványi alapú magnezit esztrich | kb. 1,5 óra | Ásványi alapú magnezit esztrich | kb. 4 óra |
| <b>Alapfelület</b>                                                                               | <b>Várakozási idő</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |                                                                                                  |             |                                 |           |
| Nem nedvszívó alapfelületek (ld. Alapfelületek bekezdés), kivéve ásványi alapú magnezit esztrich | kb. 1,5 óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                                                                                                  |             |                                 |           |
| Ásványi alapú magnezit esztrich                                                                  | kb. 4 óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |                                                                                                  |             |                                 |           |

## FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

### ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

#### Általános tudnivalók

A meglévő alapfelület legyen ép, szerkezetileg stabil, tiszta, száraz, szennyeződésektől, kosztól, olajtól, zsírtól, viasztól és rozsdától mentes, melyek befolyásolhatják a tapadást.

A Sikafloor®-02 Primer feldolgozása előtt távolítsa el a port, a laza és málló részeket az alapfelületről, lehetőleg ipari porszívóval.

Megfelelő előkészítési módszerek: homokszórás, csiszolás, marás, elektromos padlósúroló zsírtalanító-/tisztítószerral.

#### **Beton / cement esztrich**

Zsírtalanítás és tisztítás.

#### **Vízben oldódó ragasztó maradvány**

Maradéktalanul távolítsuk el.

#### **Vízálló ragasztó maradvány**

Mechanikusan alaposan távolítsuk el, lehetőleg csak jól tapadó ragasztómaradvány maradjon.

#### **Rugalmas padlóburkolat**

Biztosan rögzítsük az alapfelületre. Távolítsuk el a gyengén tapadó részeket. Zsírtalanítás és tisztítás.

#### **Kerámia lap, természetes kő, terrazzo, epoxi- és**

#### **vízbázisú poliuretán burkolat**

Biztosan rögzítsük az alapfelületre. Marja le a mázat vagy fényes bevonatot a felületükről. Marás előtt cserélje ki a laza lapokat vagy köveket.

#### **Azbeszt tartalmú vinil burkolat**

Biztosan rögzítsük az alapfelületre. Távolítsuk el a gyengén tapadó részeket. Zsírtalanítás és tisztítás.

#### **Fém**

Zsírtalanítás és tisztítás. Rozsdát mechanikusan távolítsuk el.

#### **Ásványi alapú magnezit esztrich**

Zsírtalanítás és tisztítás.

### KEVERÉS

Felhasználásra kész. Használat előtt keverje fel.

### FELHASZNÁLÁS

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.

Rövidszálú hengerrel vagy pamaccsal hordja fel az alapozót az előkészített alapfelületre. Gondoskodjon arról, hogy egy összefüggő, pórusmentes bevonat fedje

#### TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-02 Primer

Április 2020, Version 04.01

020815120010000043

az alapfelületet. Kerülje az alapozó felhalmozódását. A következő termék felhordása előtt ellenőrizze a várakozási/átdolgozhatósági idő betartását.

## ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítson meg vízzel minden eszközt és berendezést. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

## KORLÁTOZÁSOK

- Puhább meglévő burkolaton (pl. vinil, linóleum vagy gumi) történő alkalmazás esetén mindig gipsz bázisú aljzatkiegyenlítőt használjunk.
- Nem ásványi alapú magnezit esztrich (pl. faliszt magnezia) alapfelületet mindig epoxi bázisú alapozóval alapozzuk le és mesterségesen szárított kvarchomokkal szórjuk be az aljzatkiegyenlítő vagy a csemperagasztó feldolgozása előtt.

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

### Sika Hungária Kft.

Építőipari Üzletág  
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel: +36 1/371-2020  
Fax: +36 1/371-2022  
info@hu.sika.com  
www.sika.hu

### TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-02 Primer  
Április 2020, Version 04.01  
020815120010000043

## JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapban szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjene vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sikafloor-02Primer-hu-HU-(04-2020)-4-1.pdf