

BUILDING TRUST



# Sikafloor® Garage TARTÓS VÉDŐBEVONAT AZ ÖN PADLÓJÁRA



# Sikafloor® Garage

Kétkomponensű, vizes bázisú, színes epoxigyanta bevonat normál és középnehéz mechanikai és vegyi igénybevételhez garázsokban, mosókonyhákban és nedves helyiségekben, pincékben, alagsorokban, tárolókban.

## Az alábbi felületekre feldolgozható:

- beton, cementesztich
- epoxi gyanta bevonatok

## Előnyös tulajdonságok:

- könnyen tisztítható
- pormentes
- színes
- esztétikus
- tartós
- ellenálló



## Színválaszték:



1. Törtfehér, RAL 9002
2. Kavicszürke, RAL 7032
3. Halványzöld, RAL 6021
4. Oxid vörös, RAL 3009

## FELDOLGOZÁST KÖVETŐ IGÉNYBEVÉTEL

Hőmérséklet	Gyalogosan	Könnyű közlekedés	Teljes terhelés
+10°C	kb. 48 óra	kb. 5 nap	kb. 10 nap
+20°C	kb. 20 óra	kb. 3 nap	kb. 7 nap
+30°C	kb. 10 óra	kb. 2 nap	kb. 5 nap

Megjegyzés: A fenti időtartamok a környezeti körülményektől függően változhatnak.

## RENDSZERFELÉPÍTÉS / ANYAGSZÜKSÉGLET

### Sima vagy texturált bevonat:

Alapozás: 1 x Sikafloor® Garage + 5 tömeg% víz / 0,2 - 0,3 kg/m<sup>2</sup>

Sima fedőbevonat: 1-2 x Sikafloor® Garage / 0,2 - 0,3 kg/m<sup>2</sup>

Texturált fedőbevonat: 1-2 x Sikafloor® Garage + 2 tömeg% Extender T

### Érdesített bevonat:

Alapozás: 1 x Sikafloor®-156, beszórva 0,3 - 0,8 mm,

tüzsizáritott kvarchomokkal

2 x Sikafloor® Garage

## VÁRAKOZÁSI IDŐK / ÁTDOLGOZHATÓSÁG

A Sikafloor® Garage feldolgozása Sikafloor® Garage bevonatra:

Alapfelület hőmérséklete	Minimum	Maximum
+10°C	48 óra	7 nap
+20°C	2 óra	6 nap
+30°C	10 óra	3 nap

A megadott időkre hatással lehetnek a megváltozó környezeti körülmények, különösen a hőmérséklet és a relatív páratartalom. Ha a levegő páratartalma  $\geq 75\%$ , akkor a várakozási idő legalább 24 órával megnő.

## ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS FELDOLGOZÁS



Nedvességtartalom és nyomószilárdság mérése\*



Érdesítés, laza részek eltávolítása, tisztítás



Portalanítás ipari porszívóval



Anyagkeverés



1 x alapozóréteg



1-2 x fedőréteg

\*a bevonatrendszer száraz, szilárd, hordképes és pormentes alapfelületen alkalmazható

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket.



# FOGD ÉS VIDD

Az Ön képviselője:



Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket.

## SIKA HUNGÁRIA KFT

Padlóbevonatok  
H-1117 Budapest  
Prielle Kornélia utca 6.  
Magyarország  
Telefon +36 1 371 2020  
Fax +36 1 371 2022  
[www.sika.hu](http://www.sika.hu)

BUILDING TRUST

