

TERMÉK ADATLAP

Sikalastic® Metal Primer

Kétkomponensű, epoxigyanta alapozó fém felületekre

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikalastic® Metal Primer kétkomponensű, korróziógátló alapozó kitett fém alapfelületekre, illetve blokkoló alapozó bitumenes lemezekre és bevonatokra.

FELHASZNÁLÁS

Korróziógátló alapozó fém felületekre, sokoldalúan felhasználható az alábbi rendszerek részeként:

- Sikalastic® tetőszigetelő rendszerek
- Sikafloor® vízszigetelő rendszerek teraszokhoz
- Sikagard® higiéniai bevonatok

Megakadályozza az illékony bitumen és lágyszer vándorlását.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Gyors kötésidő, 6 óra múlva átvonható
- Korrózióvédelem ipari és tengeri környezetben
- Egyszerűen feldolgozható ecsettel vagy hengerrel
- Javítja a tapadást sokféle fém alapfelülethez
- Véd az illékony bitumen és lágyszer vándorlásával szemben

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegyí alapanyag	Epoxigyanta, oldószeres, poliamid segédanyag
Csomagolás	5,0 l-es (kb. 7,17 kg) tartály A komponens: 2,5 l (kb. 3,7 kg) B komponens: 2,5 l (kb. 3,47 kg)
Megjelenés / Szín	A komponens: gyöngyszürke, folyékony gyanta B komponens: barna, folyékony gyanta
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig
Tárolási feltételek	A termék az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A magasabb tárolási hőmérséklet csökkenti a termék eltarthatóságát. A biztonsági adatlapban szereplő, tárolásra vonatkozó információkat is figyelembe kell venni.
Sűrűség	kb. 1,43 kg/l (+23 °C) (MSZ EN ISO 2811-1)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	A komponens : B komponens = 1:1 (térfogat szerint)
Anyagfelhasználás	Feldolgozás egy rétegben, kb. 0,15 l/m ² (kb. 0,20 kg/m ²) mennyiségben rétegenként, a felület érdességétől és nedvszívó képességétől függően.
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +40°C között
Relatív páratartalom	Legfeljebb 80 % relatív páratartalom
Harmatpont	Ügyeljen a páralecsapódásra. Az alapfelület és a nem kikötött bevonat hőmérséklete legalább 3°C-kal harmatpont felett legyen.
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +40°C között
Alapfelület nedvességtartalma	Látható nedvességtől és páralecsapódástól mentes felület
Várakozási idő / Átdolgozhatóság	A Sikalastic® Metal Primer alapozót a szemcseszórás után 4 órán belül kell dolgozni, a felület újra oxidálódása előtt.

Az ajánlott SikaRoof® MTC, Sikalastic®, Sikafloor® vagy Sikagard® termékeknek a Sikalastic® Metal Primer alapozóra történő feldolgozása esetén:

Hőmérséklet	Legalább	Legfeljebb	Érintésszáraz
+10 °C	kb. 12 óra	7 nap	kb. 6 óra
+20 °C	kb. 6 óra	7 nap	kb. 3 óra
+30 °C	kb. 5 óra	7 nap	kb. 2 óra

Megjegyzés: Egy további réteget kell felhordani, ha több mint 7 nap telik el a bevonattal való átdolgozásig. Az időértékek közelítő jellegűek, ez függ a változó környezeti feltételektől, különösképp a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET MINŐSÉGE

A felület legyen tiszta, száraz, eltávolító szerektől, olajtól, zsírtól, szilánktól, sóktól, szilikonoktól, sziloxántól és más vegyi anyagtól mentes, mely csökkenti a tapadást.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A bevonandó felületeket hagyományos módszerekkel kell alaposan megtisztítani.
A fém felületét szemcseszórással Sa 21/2 vagy SSPC 10 (majdnem fehérfehér) felületi tisztaságúra kell előkészíteni. Ahol a szemcseszórás nem megengedett, géppel kell megtisztítani a felületet.
Nemvas fémek felületéről el kell távolítani a port és az oxidáció maradványait, majd le kell csiszolni. A puha fémeket (pl. réz) drótkéfével is lehet tisztítani. A felületen ne legyen látható nedvesség, a termék feldolgozása előtt el kell távolítani a port, laza és málló részecskéket ecset és/vagy ipari porszívó segítségével.
Kétség esetén dolgozza fel egy próbafelületre.
Az alapfelület minőségére / előkészítésére vonatkozó részletes információért olvassa el az alkalmazástechnikai útmutatót.

FELHASZNÁLÁS

Keverje fel az A komponenst, míg homogén lesz, adja hozzá a B komponenst, majd elektromos keverőgéppel keverje össze, míg homogén színt kap és a keverék csíkmentes.

A Sikalastic® Metal Primer alapozó feldolgozható ecsettel vagy rövidszálú hengerrel.
Átdolgozás előtt hagyja teljesen megszáradni az alapozót (ld. várakozási idő / átdolgozhatóság).

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítson meg minden eszközt és berendezést Thinner C-vel. A megszilárdult és/vagy kikeményedett anyagot csak mechanikusan lehet eltávolítani.

KORLÁTOZÁSOK

- Ne dolgozza fel esős időben vagy vizes felületre.
- Ne használja a Sikalastic® Metal Primer alapozót beltéri munkákhoz.
- Zárt térben történő felhasználás esetén mindig biztosítson megfelelő szellőzést a száradás és a megfelelő kötés biztosítása érdekében.
- A 7 napnál hosszabb ideig szabadon hagyott felületeket újra be kell vonni alapozóval.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

2004/42/EK IRÁNYELV – A VOC (ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLETEK) KIBOCSÁTÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA

A 2004/42/EK európai uniós irányelv szerint a felhasználásra kész termék legnagyobb megengedett VOC tartalma (termék kategória IIA/ j Sb típus) 500 g/l (2010-es határérték).

A felhasználásra kész Sikalastic® Metal Primer legnagyobb VOC tartalma < 500 g/l.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu



TERMÉK ADATLAP
Sikalastic® Metal Primer
2016. július, Verzió 01.01
020915951000000006